Baumit PlanoFix
Vékonyágyazatú falazóhabarcs

A termék: Gyárilag előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs.

Összetétel: Mészhidrát, cement, homok, adalékszerek.

Tulajdonságok: MSZ EN 998-2:2003 szabvány szerinti M 5 T minőségű falazóhabarcs.

Felhasználás: Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, nagyszilárdságú falak építéséhez. Csak nútféderes pórusbeton falazó- és válaszfalelemhez használható.

Műszaki adatok:

Maximális szemnagyság:	1 mm
Szín:	szürke
Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 5,0 N/mm^2
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,0 N/mm^2
Hővezetési tényező:	0,8 W/mK
Fugavastagság:	2-3 mm
Keverővíz szükséglet:	kb. 7 l / zsák
Anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m^2, 1 mm-es vastagságnál
Kiadósság:	18 l/zsák
Szárazanyag-sűrűség:	1300 g/dm^3

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: D/09/T/103 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)

Kiszerelés: 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)

Feldolgozás:

Keverés
A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként kb. 7 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc. A Baumit PlanoFix-hez semmilyen más terméket ne keverjünk.

Az alapfelület előkészítése: A kezdősor szintellenőrzése után, ha szükséges akkor a sorok csiszolását majd az elemek felületének pormentesítését kell elvégezni.

Falazás: Kövessük a falazóelem gyártó utasításait. Ha a habarcsterítés után a barázdák a terítőszerszám fogazatának megfelelően állva maradnak (nem folynak össze), a keverék megfelelő konzisztenciájú.
A leeső, elszennyeződött habarcsot újra felhasználni tilos!

Általános tudnivalók:

A habarcsozandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ℃-nál magasabb legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt.

Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.

A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 2-3 óra.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.